

# DS-279P-3

## DS-天和树脂系列

天和點石牌 为邻苯型不饱和聚酯树脂，具有较低粘度和中等反应活性，优良的玻纤浸润能力，对亚克力板的粘接性牢固，特别适用于亚克力以及复合板浴缸等制品的背面增强。

液体树脂技术指标

项 目	单 位	指 标	测试标准
外 观		粘稠液体	
酸值			
粘度 ℃			
凝胶时间			
固体含量			
℃稳定性		≥	

注：凝胶时间为 ℃空气浴 树脂中加入 溶液

树脂浇铸体性能指标（仅供参考）

项目	单位	指标	测试标准
巴柯尔硬度			
拉伸强度			
弯曲强度			
热变形温度	℃		

注：实验环境温度 ± ℃ 相对湿度 ±

### 包装与贮存

天和點石牌 的包装为净重 金属桶，在 ℃下储存期为六个月，储存时应避免阳光直射并远离火源，本品为易燃品，应远离明火。

注意：此数据为典型样品数据，按照国家标准（ ）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用。